

**ISTRUZIONI SGI****Eurovetrocap S.r.l.**

Titolo: Test de résistance avec la crème NIVÉA

Codice doc: ICP41_1**Rev. 1****Pagina: 1 di 3****Data 20/03/2025**

ICP41

TEST DE RÉSISTANCE AVEC LA CRÈME NIVÉA

Redaction: LAB

S. Monterosso

Verification:**Approvation: ISM**

P. Foiani

Titolo: Test de résistance avec la crème NIVÉA

Codice doc: ICP41_1**Rev. 1****Pagina: 2 di 3****Data 20/03/2025**

1 **Objet**

La présente ICP décrit la procédure d'évaluation de la tenue des parachèvements en contact avec la crème NIVEA, dans le but de vérifier que le lot contrôlé aux termes de la norme ISO 2859 (anciennement MIL. STD 105 E) est bien conforme aux qualités requises.

2 **Références**

- Procédurès CQ 01, GQAS 04, ICS01
- Échantillonnage Individuel, Contrôle Spécial de Niveau S-3

3 **Modalités**

3.1 **Champ d'application**

Tous les articles décorés au moyen de l'une des technologies suivantes:

- Sérigraphie ;
- Laquage ;
- Métallisation ;
- Autres technologies de traitement superficiel des surfaces à des fins décoratives;

3.2 **Équipement**

- Crème NIVÉA
- Coton hydrophile

3.3 **Méthode de contrôle**

Après avoir effectué le prélèvement sur le lot, conformément aux dispositions de la norme ISO 2859, les pièces/produits sont analysé(e)s selon la procédure suivante:

- Étaler une quantité de crème grosse comme une noix sur la surface à soumettre au test.
- Laisser agir la crème sur les échantillons pendant 8 heures (+/- 1 h).
- Au terme de la période d'essai, l'aire soumise au test doit être frottée délicatement avec un coton

Titolo: Test de résistance avec la crème NIVÉA

Codice doc: ICP41_1**Rev. 1****Pagina: 3 di 3****Data 20/03/2025**

L'échantillon représentatif doit avoir été produit depuis au moins 24 heures et doit reposer après le prélèvement pendant au moins 6 heures afin d'atteindre la température ambiante et une humidité relative stable

3.4 Résultat final

3.4.1 Interprétation des résultats

D'après les contrôles effectués, s'il ressort que:

- Aucun arrachement n'est relevé sur la surface décorée, et aucune partie de la décoration ne reste sur le coton : le lot est Approuvé;
- On relève que des parties sont manquantes sur la surface décorée et/ou une partie de la décoration reste sur le coton mais les libellés restent lisibles, ou si l'arrachement est \leq à 2% de la surface testée : le lot est Approuvé avec des Réserves;
- On relève que des parties sont manquantes sur la surface décorée et/ou une partie de la décoration reste sur le coton et les libellés sont illisibles, ou l'arrachement est \geq à 2% de la surface testée : le lot est Rejeté;

3.4.2. Rapport d'essai

À l'issue des essais, les résultats des contrôles effectués sont reportés sur la "Fiche de contrôle du produit fini.

La Fiche de contrôle du produit fini est utilisée chez Eurovetrocap lors des contrôles effectués sur les produits entrants. Elle est en revanche remise aux fournisseurs avec la recommandation de s'en servir, sachant que le fournisseur est par ailleurs et de toute manière soumis à l'obligation de renseigner ou d'émettre une déclaration de conformité".